


# MELAMINE AND LAMINATE MÉLAMINE ET STRATIFIÉ MELAMINE EN LAMINAAT MELAMINHARZ UND LAMINAT




8685BS Snow White



5981BS Cashmere



0381BS Classic Beech




K008PW Light Select Walnut




1715BS Birch



K017PW Blonde Liberty Elm



0854BS Wengé



9763BS Louisiana Wengé

**EN** - Standard: range of 8 colours. These colours perfectly match the colours of the solid wood, veneer, laminate and solid laminate.

On demand, at a supplement and depending on the quantities: a wide colour range is available.

**FR** - Standard: choix parmi 8 couleurs. Ces couleurs ont été adaptées aux teintes bois massif, placage, stratifié et stratifié massif.

Sur demande, avec supplément de prix et en fonction des quantités: choix plus grand.

**NL** - Standaard: keuze uit 8 kleuren. Deze kleuren zijn volledig afgestemd op de kleuren van het hout, fineer, laminaat en volkunststof.

Op aanvraag, mits meerprijs en in functie van de aantallen: keuze uit een ruim aanbod van kleuren.

**DE** - Standard: Wahl zwischen 8 Farben. Diese Farben sind völlig in Einklang mit den Farben von Holz, Furnier, Laminat und Vollkunststoff.

Auf Anfrage, gegen Mehrpreis und abhängig von der bestellten Anzahl: Wahl zwischen mehr Farben.

# Haelvoet Materials

## STANDARD COLLECTION

### EN - Technical specifications

	laminat	melamine (in accordance with EN 14322)
Density	≥ 1350 kg/m <sup>3</sup>	-
Abrasion resistance	≥ 150 rpm	-
Resistance to staining	≥ 5	≥ 3 (Grade 1-5)
Scratch resistance	≥ 2 N (smooth finishes), ≥ 3 N (textured finishes)	≥ 1,5 N (EN 14323)
Cigarette burns resistance	≥ 3	≥ 3 (Grade 1-5)
Flammability	Fireclass HGF: B-s1, d0; HGS,HGP:C-s1,d0	-
Resistance to crack formation	-	≥ 3 (Grade 1-5)
Formaldehyde emission	-	0,09 ppm (ASTM D6007)
Maintenance	The top can be cleaned with a soft, moist cloth. Stains can be removed by using warm soapsuds or a standard cleaning product that has no abrasive or strong alkaline substances. Do not use abrasive cleaning products that can damage the surface.	

### FR - Spécifications techniques

	stratifié	mélamine (conforme EN 14322)
Densité	≥ 1350 kg/m <sup>3</sup>	-
Résistance à l'usure	≥ 150 rpm	-
Résistance aux taches	≥ 5	≥ 3 (classe 1-5)
Résistance aux rayures	≥ 2 N (smooth finishes), ≥ 3 N (textured finishes)	≥ 1,5 N (EN 14323)
Résistance au cigarette allumée	≥ 3	≥ 3 (classe 1-5)
Réaction au feu	HGF: B-s1, d0; HGS,HGP:C-s1,d0	-
Résistance à la fissuration	-	≥ 3 (classe 1-5)
Dégagement de formaldéhyde	-	0,09 ppm (ASTM D6007)
Entretien	L'entretien quotidien se fait facilement avec une éponge savonneuse ou un chiffon doux. Pour les tâches rebelles, utiliser un solvant organique approprié (type white spirit, acétone,...), rincer à l'eau chaude et essuyer à l'aide d'un papier essui-tout. Ne jamais utiliser de produits abrasifs (poudre à brosser à l'aide d'un papier noir), ni d'agents de blanchiment, de produits cirant, de produits de nettoyage contenant des bases fortes, des acides forts ou leurs sels.	

### NL - Technische specificaties

	laminaat	melamine (conform EN 14322)
Densiteit	≥ 1350 kg/m <sup>3</sup>	-
Weerstand tegen slijtage	≥ 150 rpm	-
Weerstand tegen vlekken	≥ 5	≥ 3 (graad 1-5)
Krasweerstand	≥ 2 N (smooth finishes), ≥ 3 N (textured finishes)	≥ 1,5 N (EN 14323)
Weerstand tegen sigarettenpeuken	≥ 3	≥ 3 (graad 1-5)
Reactie bij brand	Fireclass HGF: B-s1, d0; HGS,HGP:C-s1,d0	-
Weerstand tegen scheurvorming	-	≥ 3 (graad 1-5)
Formaldehyde uitstoot	-	0,09 ppm (ASTM D6007)
Onderhoud	Het dagelijks onderhoud kan eenvoudig met behulp van een (zachte) spons met zeepsop of zachte doek. Om hardnekkige vlekken te verwijderen: gebruik een geschikt organisch oplosmiddel (white spirit, aceton,...), het oppervlak met warm water spoelen en goed afdrogen. Gebruik nooit schuurmiddelen (schuurpoeder, staalwol, zwarte zeep), bleekmiddelen, boenmiddelen, noch schoonmaakproducten die sterke basen, sterke zuren of zouten bevatten.	

### DE - Technische Spezifikationen

	Laminat	Melaminharz (gemäß EN 14322)
Densität	≥ 1350 kg/m <sup>3</sup>	-
Verschleißwiderstand	≥ 150 rpm	-
Fleckenfestigkeit	≥ 5	≥ 3 (Grad 1-5)
Kratzfestigkeit	≥ 2 N (smooth finishes), ≥ 3 N (textured finishes)	≥ 1,5 N (EN 14323)
Zigarettenglutbeständigkeit	≥ 3	≥ 3 (Grad 1-5)
Brennverhalten	Fireclass HGF: B-s1, d0; HGS,HGP:C-s1,d0	-
Rissfestigkeit	-	≥ 3 (Grad 1-5)
Formaldehyd-Emission	-	0,09 ppm (ASTM D6007)
Reinigung	Mit einem (weichen) Schwamm mit Seifenlauge oder einem weichen Tuch kann die tägliche Reinigung einfach durchgeführt werden. Zur Entfernung hartnäckiger Flecken: Benutzen Sie ein geeignetes organisches Lösungsmittel (Lackbenzin, Aceton,...), spülen Sie die Oberfläche mit warmem Wasser und reiben Sie alles gut ab. Benutzen Sie nie Scheuermittel (Scheuermittel, Stahlwolle, schwarze Seife), Bleichmittel, Poliermittel. Benutzen Sie auch keine Reinigungsmittel, die starke Basen, Säuren oder stark sauren Salzen enthalten.	

EN - Partnership between Haelvoet and Kronospan, preferred supplier of solid laminate, laminate and melamine.

FR - Partenariat entre Haelvoet et Kronospan, fournisseur privilégié de stratifié massif, HPL et mélamine.

NL - Samenwerking tussen Haelvoet en Kronospan, voorkeursleverancier van volkunststof, laminaat en melamine.

DE - Zusammenarbeit zwischen Haelvoet und Kronospan, dem Vorzugslieferanten von Vollkunststoff, Laminat und Melaminharz.

we create *furniture to heal, to care & to meet*